



Technisches Datenblatt CCB Premium NST 330

CCB PREMIUM NST 330 ist ein geruchloser, anwendungsfertiger, hochwertiger, geprüfter Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff, butanonoximfrei, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert und sich durch hohe Abriebfestigkeit auszeichnet. Vulkanisierter Silikonkautschuk ist physiologisch unbedenklich.

Anwendungsgebiete Abdichtung von Anschluss- und Differenzfugen an allen gängigen Bodenbelägen sowie Glasversiegelung, Beton, Putz, Mauerwerk, Metalle, spannungsfreie Kunststoffe und beschichtetes Holz, Sprossenfenster, Sanitärbereich sowie an Natursteinen, Marmor und Granit.

Anwendungshinweise Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Zur Haftverstärkung kann unser Primer DF verwendet werden.

Vernetzungssystem	neutral (Alkoxy) butanonoximfrei
Einstellung	fungizid, antibakteriell sowie dekontaminierbar
Spez. Gewicht	ca. 1,02 g/cm ³ DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-60 °C bis + 150 °C DIN 52455-4
Shore A Endhärte	ca. 18 DIN 53505
Chemische Belastbarkeit:	mittlere Säuren und Laugen, Wasch- und Putzmittel, Desinfektionsmittel, ozon- und uv-beständig.
Modul/Dehnspannung 100%	ca. 0,3 N/mm ² DIN EN 28339
Rückstellvermögen	ca. 100% DIN EN 27389
Viskosität	standfest DIN EN 27390
Hautbildungszeit	30 Minuten
Vulkanisation	ca. 2mm/24 Std.
Zündtemperatur	ca. 450 °C DIN 51794
Entspricht	DIN 18545-E DIN 18540 DIN 52452-4
Farben	anstrichverträglich
Lieferform	lieferbar in jedem Farbton ab einer Kartusche !
Lagerung	Standardkartusche 310 ml Originalgebinde kühl und trocken ca. 12 Monate

Warnhinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. Vor Gebrauch immer Farbton überprüfen, Reklamationen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

Stand 06/2014 Version 3.3

