



CCB Epoxid – Produktinformation

2-KOMP.-SPEZIALDICHTSTOFF ZUM SCHLIEßEN VON DIFFERENZFUGEN UND FEHLSTELLEN IN BODENBELÄGEN ALLER Art

CCB Epoxid ist eine standfeste zähelastische 2-Komp.-Epoxidharz-Fugenmasse zum kraftschlüssigen Verfugen von Kunststoffplatten auf PVC- Linoleum- und Buna-Gummibasis, sowohl für Stoßfugen, Sockelanschlussfugen an Türzargen im Innenbereich.

Die grundsätzliche Einstellung der Fugenmasse ist nicht für den Außenbereich einsetzbar, da es bei hohen Temperaturschwankungen, stärkeren Sonneneinstrahlung sowie intensivem Wasserkontakt zu Versprödungen sowie Verfärbungen der Oberfläche kommen kann.

Für den Außenbereich erfragen Sie bitte beim Hersteller besondere Einstellungen.

CCB Epoxid ist beständig gegen viele verdünnte Säuren und Laugen und gegen handelsübliche Reiniger. Vor Gebrauch von Spezialreinigern ist ein Eigentest durchzuführen.

Diese Fugenmasse kann zum Auffüllen von Differenzfugen und Fehlstellen aller Art verwendet werden. Sie verbindet sich sehr stark mit dem jeweiligen Bodenbelag und ist nach dem Aushärten großen mechanischen Belastung gewachsen; dabei ist sie chemikalienresistent und schmutzabweisend. Die Shore A-Härte ist von 75 ° C bis 95 ° C einstellbar. Bedingt durch die hohe Biegezugfestigkeit sowie Stoß- und Abriebfestigkeit können sogar Kanten und Ecken ausgebessert werden.

Auch dieses Produkt wird farblich genau dem jeweiligen Bodenbelag angepasst; damit ist eine einwandfreie Optik gewährleistet.

Das Material wird in einer Zwillingskartusche geliefert.

Basis :	Epoxidharz
Eigenschaften :	hochbelastbar, abriebfest, schmutzabweisend
Einstellungen :	lösemittelfrei
Verarbeitungszeit :	bis zu 60 Minuten bei 20 Grad ° C
Bewegungsaufnahme :	zähelastisches System
Temperaturbeständigkeit :	-50 bis +150 Grad Celsius
Trockenrückstand :	100 %
Chemische Belastbarkeit :	hoch chemikalienresistent, beständig gegen Wasch- und Putzmittel, Desinfektionsmittel, Ozon- und UV beständig
Durchhärtezeit :	24 Stunden, begehbar nach 48 Stunden, Wasserkontakt nach 2 Tagen bei 20 ° C
Giftklasse :	nach der Aushärtung nicht toxisch, physiologisch unbedenklich, frei von Schwermetallen
Farbgleichheit :	100 % zum jeweiligen Bodenbelag
Lieferform Zwillingskartusche:	620 ml, 400 ml, 400 ml Mixpac, 280 ml einfach Ktu
Lagerfähigkeit :	bei 10° bis 25° mind. 6 Monate

**Achtung : Vor Gebrauch technisches Merkblatt beachten und unbedingt Farbton überprüfen !
Reklamationen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen !**

Stand: Januar 2009

Bezug:

CCB-Vertrieb, Tel: 06183-8073360, Fax: 06183-8073361